

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® A+ 08

Előzetesen és utólag beépíthető, teljes felületen tapadó, FPO vízszigetelő lemez mélyépítési szerkezetekhez

TERMÉKLEÍRÁS

A SikaProof® A+ 08 poliolefin (FPO) bázisú vízszigetelő lemez mélyépítési vasbeton szerkezetek vízszigeteléséhez. A szigetelőlemez beépíthető előzetesen és utólag is. A vízszigetelő lemezen található speciális, hibrid tapadóréteg teljes felületű, tartós tapadást biztosít a betonszerkezethez. Az átfedési hézagokat hidegen feldolgozható ragasztószalaggal kell vízzáróvá tenni. A szigetelőlemez teljes vastagsága 1,35 mm, melyből az FPO műanyaglemez vastagsága 0,8 mm.

FELHASZNÁLÁS

A SikaProof® A+ 08 alkalmas:

- Talajnedvesség elleni védelemre, vízszigetelésre és betonvédelemre pincék és más mélyépítési betonszerkezetek esetén
- Előregyártott vasbeton szerkezetekhez
- Monolit vasbeton szerkezetekhez
- Meglévő vasbeton szerkezetekhez

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Kettős tapadás: teljes felületű, tartós mechanikai és kémiai tapadás a betonszerkezethez
- Felhasználható előzetesen és utólag beépített rendszerként
- Nincs oldalirányú vízvándorlás a beton és a vízszigetelő lemez között
- Egyszerű és gyors beépítés
- Rendkívül rugalmas, kiváló repedésáthidaló képesség
- Nagyfokú vízzáróság, több szabvány szerint bevizsgálva
- Ellenálló a természetes talajvízben és a talajban található agresszív körülményekkel szemben
- Rövid ideig ellenálló az időjárás hatásaival és UV sugárzással szemben
- Más Sika® vízszigetelő és hézagtömítő rendszerrel is kombinálható

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

- Egyedi Környezetvédelmi Terméknnyilatkozat (EPD) az MSZ EN 15804 szerint. EPD a BRE Global által függetlenül hitelesítve.
- Megfelel a LEED® v4 Anyagok és Források (MR) kredit követelményeinek: Építési termékek nyilvántartásba vétele és optimalizálása - Környezetvédelmi Terméknnyilatkozatok
- Megfelel a LEED® v4 Anyagok és Források (MR) kredit követelményeinek: Építési termékek nyilvántartásba vétele és optimalizálása - Anyagösszetétel

ENGEDÉLYEK / SZABVÁNYOK

- CE jelölés és Teljesítmény Nyilatkozat az MSZ EN 13967:2012 szabvány szerint - Hajlékony vízszigetelő lemezek - Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is - Fogalommeghatározások és jellemzők
- Vízzáróság, működési vizsgálat PG FBB 1. rész, WISS-BAU, vizsgálati jelentés száma: 2019-231-5-1
- Vízzáróság, működési vizsgálat PG FBB 1. rész, WISS-BAU, vizsgálati jelentés száma: 2019-231-4-1

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Alapanyag	Lemez réteg	Rugalmas poliolefin (FPO)
	Hibrid réteg	Cementtel módosított polimer
Csomagolás	Tekercs szélessége	1,00 m vagy 2,00 m
	Tekercs hossza	25 m
	További csomagolási egységekről tájékozódjon az aktuális árjegyzékből.	
Szín	Felső réteg színe	Halványsárga
	Alsó réteg színe	Zöld
Eltarthatóság	Gyártási időtől számítva 24 hónapig	
Tárolási feltételek	A terméket eredeti, bontatlan, sértetlen csomagolásban, száraz helyen, vízszintes helyzetben, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolja. Szállítás és tárolás során ne helyezze a tekercsek raklapjait egymásra vagy más termék raklapja alá. Mindig olvassa el a csomagolás címkéjét.	
Tényleges vastagság	Teljes vastagság	(1,35 +0,14 / -0,07) mm (MSZ EN 1849-2)
	Vízszigetelő réteg vastagsága	(0,80 +0,08 / -0,04) mm
Egységnyi területre eső tömeg	(1,20 +0,12 / -0,06) kg/m ² (MSZ EN 1849-2)	

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Ütésállóság	A módszer, kemény alapfelület	≥ 300 mm	(MSZ EN 12691)
	B módszer, puha alapfelület	≥ 300 mm	
Szakítószilárdság	Hosszirányban	≥ 500 N/50 mm	(MSZ EN 12311-2)
	Keresztirányban	≥ 500 N/50 mm	
Varrat nyírási ellenállása	≥ 100 N/50 mm		(MSZ EN 12317-2)
Tűzzel szembeni viselkedés	E osztály		(MSZ EN 13501-1)
Szakítószilárdság, gyorsított öregítés után, lúgos környezetben	28 nap után, +23°C	Megfelel	(MSZ EN 1847)
	24 óra után, 60 kPa	Megfelel	(MSZ EN 1928)
Vízzáróság	B módszer, 24 óra, 60 kPa	Megfelel	(MSZ EN 1928)
Vízzáróság mesterséges öregítés esetén	12 hét öregítés +70°C-on, 24 órás vizsgálat, 60 kPa	Megfelel	(MSZ EN 1928; MSZ EN 1296)
Vízzáróság vízzel és folyékony vegyszerekkel szemben	Kalcium-hidroxid, 28 nap után, +23°C-on, 24 órás vizsgálat, 60 kPa	Megfelel	(MSZ EN 1928; MSZ EN 1847)
Alkalmazási hőmérséklet	-10°C és +35°C között		
Lefejtési ellenállás	≥ 80 N / 50 mm, beton esetén, 28 nap után		(MSZ EN 1372)
Laterális vízmozgással szembeni ellenállás	7 bar nyomásig	Megfelel	(ASTM D5385 / D5385M)
Megnyúlás a maximális húzószilárdságnál	Hosszirányban	≥ 1000%	(MSZ EN 12311-2)
	Keresztirányban	≥ 1000%	

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Levegő környezeti hőmérséklete +5°C és +45°C között

Alapfelület hőmérséklete +5°C és +60°C között

RENDSZER INFORMÁCIÓ

Rendszer felépítése

Az előzetesen beépített rendszer részei:

- SikaProof® A+ 08 vízszigetelő lemez
- SikaProof® Tape A+ N részletképzésekhez és belső illesztésekhez
- SikaProof® Sandwich Tape

Az utólag beépített rendszer részei:

- SikaProof® A+ 08 vízszigetelő lemez
- SikaProof® Primer-02 alapozó
- SikaProof® Adhesive-02 ragasztó
- SikaProof® ExTape-100

További kiegészítő termékek elérhetőek a részletképzések és csomópontok kialakításához.

TERMÉKADATOK ALAPJA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

- Alkalmazástechnikai Útmutató: SikaProof® A+
- Felhasználási útmutató: Előzetesen beépített SikaProof® A+ rendszer
- Felhasználási útmutató: Utólag beépített SikaProof® A+ rendszer

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Ez a termék az 1907/2006/EK (REACH) rendelet 3. cikke szerinti termék. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek a szokásos vagy észszerű felhasználási feltételek mellett az árucikkből kiválnának. Ennek a terméknek a forgalomba hozatalához, szállításához vagy felhasználásához ugyanennek a rendeletnek a 31. cikke szerint biztonsági adatlap nem szükséges. Ez a Termék Adatlap a termék biztonságos használathoz elegendő információt tartalmaz. Jelenlegi ismereteink szerint ez a termék nem tartalmaz a REACH rendelet XIV. mellékletében felsorolt SVHC (Substances of Very High Concern - Különös aggodalomra okot adó anyagok) anyagokat és nem tartalmaz az European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség) által közzétett lista szerinti anyagokat 0,1 tömegszázaléknál (w/w) nagyobb mennyiségben.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

FELHASZNÁLÁS

Szigorúan tartsa be az alkalmazástechnikai útmutatóban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Időjárásnak és UV-sugárzásnak való kitettség

A termék nem ellenálló a tartós UV-sugárzással és időjárási hatásokkal szemben.

1. Feldolgozás után közvetlenül védje a szigetelőlemez, de legkésőbb 90 napon belül.

A feldolgozásra vonatkozó további információért olvassa el a SikaProof A+ c. alkalmazástechnikai útmutatót.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy az egyedi helyi szabályozások miatt a termék adatlapban szereplő információk és a termék ajánlott felhasználási módjai országonként eltérőek lehetnek. A tényleges termék adatokra és a felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

TERMÉK ADATLAP

SikaProof® A+ 08

Október 2024, Version 04.01

020720301100000017

BUILDING TRUST



JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásának megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelést. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
<https://hun.sika.com>



TERMÉK ADATLAP

SikaProof® A+ 08
Október 2024, Version 04.01
020720301100000017

SikaProofA+08-hu-HU-(10-2024)-4-1.pdf

